

SUNGUARD® HP Amber 41/29

Łączy właściwości przeciwsłoneczne i termoizolacyjne w jednym produkcie

SunGuard® HP Amber 41/29 to produkt preferowany przez architektów i specjalistów na całym świecie, zapewnia bowiem spełnienie wyjątkowych wymagań dotyczących atrakcyjności kolorystycznej, gwarantując jasnobrązowe zabarwienie szkła, w połączeniu z najwyższą wydajnością.

Nowoczesne szkła przeciwsłoneczne, takie jak SunGuard® HP redukują przepuszczalność energii słonecznej, jednocześnie zapewniając maksymalną transmisję światła widzialnego dla praktycznie wszystkich zastosowań. Doskonała alternatywa wobec mniej efektywnych rozwiązań, tradycyjnie opartych na szkle barwionym w masie.

- Jednolity wygląd oraz wysoki wskaźnik oddawania barw
- Niska absorpcja energii słonecznej (może być stosowany w wersji odprężonej)
- Może być hartowane, półhartowane oraz gięte i laminowane*
- Przy zastosowaniu zatwierdzonych emalii może być poddawane procesowi nanoszenia sitodruku*
- Nie wymaga usuwania powłoki z krawędzi szkła*
- Dostępny w grubościach od 3 do 12 mm, wymiarach maksymalnych (jumbo) bądź przycięty do mniejszych wymiarów

* Proszę zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi przetwarzania szkła SunGuard® bądź skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN w celu uzyskania bliższych informacji.

Światło widzialne				Energia słoneczna			Wartość g	Wartość U	
Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Wskaźnik oddania barw	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]	EN 410 [%]	Powietrze [W/m ² K]	Argon 90% [W/m ² K]
41	25	17	87	27	36	37	29	1,4	1,1

Szyba zespolona: 6/16/4, SunGuard® na pozycji #2

BUILD WITH LIGHT™

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.

Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak również dodatkowym obowiązującym pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak również aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.